

MAUERWERK UND SANIERUNG

AREXAL® - Express dicht

TECHNISCHES DATENBLATT

Artikelnummer	AX1016
Systembereich	Mauerwerk und Sanierung
Dokument	Technisches Datenblatt
Hersteller	PAN-TECH Spezialbaustoffe GmbH



Produktfunktion

Schnellbindender zementärer Mörtel zum flächigen Verschließen akuter Wassereinbrüche.

Beschreibung

Schnellbindender Mörtel zum flächigen Verschließen von Wassereinbrüchen

Technische Daten

MERKMAL	WERT / ANGABE
Basis	Zement
Aussehen	grau
Schüttgewicht	1,55 kg/dm ²
Erstarrungsbeginn	bei Wasserkontakt
Erstarrungsende	ca. 40 sek
Lieferform	15-kg-Eimer
Lagerfähigkeit	bis 6 Monate bei sachgemäßer Lagerung
Lagerung	Die Lagerung erfolgt in der ungeöffneten Originalverpackung, in trockenen Räumen und gemäß WHG §19. Lagerungstemperatur nicht unter +5°C
Lieferform	in 10-Ltr.- und 25-Ltr-Kunststoffgebinden
Einsatzort:	im Außenbereich im Innenbereich
UFI-Nummer:	QJ1G-RJ3X-381S-6RVV - Express dicht

Produktbeschreibung

AREXAL® - Express dicht ist ein werksgemischter, wasserdichter Schnellbindemörtel auf Zementbasis nach DIN 18557.

Wirkungsweise/Eigenschaften:

- Quillt bei Wasserbelastung (Selbstabdichtungseffekt) und haftet extrem gut auf mineralischen Untergründen.
- Dichtet Wassereinbrüche sofort und dauerhaft ab.
- Greift Baustahl nicht an (chloridfrei).

Verarbeitung-Verbrauch

AREXAL® - Express dicht wird trocken, mit der flachen Hand (unbedingt mit Gummihandschuh) kräftig in den Untergrund eingerieben. Dieser Vorgang ist unter Umständen zu wiederholen. Verbrauchsmenge: ca. 200gr - 300gr / lfd. Meter

Besondere Merkmale

Bei AREXAL® - Express dicht handelt es sich um ein starres Abdichtungsprodukt. Risse, Setzungen, Verformungen oder Bewegungen des Baukörpers, die nachträglich auftreten können zu Undichtigkeiten führen. Die Baustoff- und Umgebungstemperatur darf +30°C nicht überschreiten. Eine eigentliche Nachbehandlung ist nicht erforderlich.

Reinigung und Entsorgung

Die Arbeitsgeräte werden mit sauberem Wasser gereinigt. Liefergebinde, Materialreste und auch Mischgefäße sind der behördlich vorgeschriebenen Entsorgung zuzuführen. Entsorgungsschlüssel im erhärteten Zustand: LAGA-Nr. 314 09 EWC-NR. 17 01 01

Sicherheitsratschläge

Bitte beim Arbeiten Schutzbekleidung, Schutzbrille und Schutzhandschuhe tragen. Starke Staubentwicklung vermeiden. Während der Verarbeitung nicht rauchen, trinken oder essen! Bei Hautkontakt und Spritzer in die Augen sofort mindestens 15 Minuten mit sauberem Wasser abspülen. Es empfiehlt sich eine Augenspülflasche mit einer sterilen Lösung bereit zu halten, um Augen gründlich auszuspülen. Danach sofort einen Augenarzt konsultieren. Beachten Sie bitte die Sicherheitsdatenblätter und die Bestimmungen der Berufsgenossenschaften über den Umgang mit zementgebundenen Stoffe.

Verarbeitungshinweise

Der Untergrund muss fest und frei von bindestörenden Stoffen sein. Es dürfen keine Bewegungen im Untergrund auftreten, der abgedichtet werden soll.

Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage!

Kontakt

PAN-TECH Spezialbaustoffe GmbH
Giesensdorfer Str. 29
12207 Berlin
pan-tech.eu